

# AURO



## GOLVOLJA NATUR 109

Inomhus, olja för trä. Lämplig till golv.

Auro Golvolja Natur 109 för ytbehandling av trägolv och andra träytor inomhus. Oljan fördjupar underlagets lyster men är samtidigt lätt vitpigmenterad vilket gör att ytan behåller sin naturliga nyans utan att gulna. Oljan ger även ett djupverkande skydd. En applicering av oljan räcker för att ge gott skydd åt underlaget.

### ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

#### UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

Fukta träytan lätt med en trasa, låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

#### GRUNDBEHANDLING

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Häll inte ut oljan på underlaget.
- Områden där oljan sugts upp snabbt bör appliceras med olja upp till tre gånger - till ytan är mättad.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 20 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödig olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

#### SLUTBEHANDLING

- Polera ytan - antingen för hand eller med polermaskin med vit skurpad. Polermaskin rekommenderas för större ytor.

#### APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).
- Applicera oljan med pensel, roller eller luddfri trasa.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.

#### UNDERLAG

- Trä.
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

#### VERKTYG

Använd pensel, roller med kort lugglängd eller en luddfri trasa.

#### TORKTID

Oljan börjar torka efter 10-30 min.  
Dammtorr och polerbar efter ca 10 tim.  
Övermålningsbar efter ca 24 tim.  
Genomhärdad efter 2-4 v.

Auro Golvolja Natur 109-90 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation, vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

## SPÄDNING

Golvolja Natur 109 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

## ÅTGÅNG

Täcker ca 10-20 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod. Äldre, nyslipat trägolv kan suga mer olja än vanligt.

1 lit ca 10-20 m<sup>2</sup>

2,5 lit ca 25-50 m<sup>2</sup>

## INNEHÅLL

Tungolja

Linolja

Titanumdioxid

Solrosolja

Ricinolja

Torkmedel (koboltfri)

Fettsyror

## FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan är svagt vitpigmenterad.

## VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut oljan ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

## OBSERVERA

Oljebaserade ytbehandlingsprodukter torkar genom att luftens syre reagerar med oljan (oxidering) vilket medför värmeutveckling. Det finns risk att hopknycklade trasor självantänder genom värmeutvecklingen i oxidationsprocessen. Torka oljeindränkta trasor utslätade eller dränk dem i vatten för att inte riskera självantändning. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och se till för god luftventilation.

Auros produkter är framställda av naturliga råvaror. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

## UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör oljade ytor med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

## FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 180 C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

## AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Olja	APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	FÖRPACKNINGSSTORLEK	1 lit, 2,5 lit
UNDERLAG	Trä	FÖRVARING	Frostfritt
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor	LAGRING	24 månader
LÖSNINGSMEDEL	-	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
SPÄDNING	Apelsinolja 191	DENSITET	ca 0,94 g/cm <sup>3</sup>
KULÖRBRYTNING	-	VISKOSITET	ca 76 sekunder (ISO 6 mm)
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l (2010)
RENGÖRING AV VERKTYG	Apelsinolja 191, Växtsåpa 411	PRODUKT-VOC	<1 g/l
ÅTGÅNG	ca 10-20 m <sup>2</sup> / liter		
TORKTID (230 C, 50% RF)	Polerbar efter ca 10-30min. Övermålningsbar, ca 24 tim. Genomhärdad, ca 4 v.		